TAPE JONCTION DOUBLE FACE PVP

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉ	Méthode d'examen	Unité	Résultat	Tolérance	
				Max	Min
Matériel			Fils polyester avec double face de colle acrylic		
Type de colle			Acrylic		
Longueur	EN 1848-2	m	25	-0	+0,5
Épaisseur	EN 1848-2	mm	50;20	-0,5 %	+1,5 %
Rectitude	EN 1848-2		Exigences remplies		
Résistance des joints au cisaillement	EN 12317-2	N/50 mm	75	-15 %	+15 %
Résistance des joints au pelage	EN 12317-2	N/50 mm	4,5	-15 %	+15 %
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	%	1		
Résistance à la température		°C	-30+80		
Température d'installation		°C	0+40		
Résistance UV	EN 1297		Max 3 mois		

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES